

## П а с п о р т

ПРОДУКТ

Силиконовая резиновая смесь **Silmax-401/45**,  
горячего отверждения, одностадийная - общая  
ТУ-2294-003-34751456-2002

Количество : 500 кг.  
Дата производства :  
Партия № : 000.000.00.00  
Цвет: Прозрачный

## Р Е З У Л Ь Т А Т А Н А Л И З А

Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты испытаний
Цвет		Прозрачный
Твердость по Шору А, условные единицы, не менее	40-45	45
Прочность при растяжении, МПа, не менее	4,5	5,0
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300	400
Линейная усадка, %, не более	4	Соотв.

Результаты испытаний получены согласно ГОСТ 270-75

Условия вулканизации образца (толщина 2 мм):

Тип вулканагента и его количество: ДХБ

Температура вулканизации, °С: 135 °С

Время вулканизации, мин.: 5 мин

**Соответствует спецификации**

Генеральный директор



Афанасьев А.С.