

П а с п о р т

ПРОДУКТ : Силиконовая резиновая смесь **Silmax-401/50**,
горячего отверждения, одностадийная - общая
ТУ-2294-003-34751456-2002

Количество : 500 кг.
Дата производства :
Партия № : 000.000.00.00
Цвет: Красный

Р Е З У Л Ь Т А Т А Н А Л И З А

Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты испытаний
Цвет		Красный
Твердость по Шору А, условные единицы, не менее	45-50	45
Прочность при растяжении, МПа, не менее	4,5	7,6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300	430
Линейная усадка, %, не более	4	Соотв.

Результаты испытаний получены согласно ГОСТ 270-75

Условия вулканизации образца (толщина 2 мм):

Тип вулканагента и его количество: ДХБ

Температура вулканизации, °С: 135 °С

Время вулканизации, мин.: 5 мин

Соответствует спецификации

Генеральный директор



Афанасьев А.С.