

П а с п о р т

ПРОДУКТ : Силиконовая резиновая смесь **Silmax-401/60**,
горячего отверждения, одностадийная - общая
ТУ-2294-003-34751456-2002

Количество : 700 кг.
Дата производства :
Партия № : 000.000.00.00
Цвет: Синий

Р Е З У Л Ь Т А Т А Н А Л И З А

| Наименование показателя | Норма по ТУ | Результаты испытаний |
|--|-------------|----------------------|
| Цвет | | Синий |
| Твердость по Шору А, условные единицы, не менее | 55-60 | 60 |
| Прочность при растяжении, МПа, не менее | 4,5 | 5,6 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 | 390 |
| Линейная усадка, %, не более | 4 | Соотв. |

Результаты испытаний получены согласно ГОСТ 270-75

Условия вулканизации образца (толщина 2 мм):

Тип вулканагента и его количество: ДХБ

Температура вулканизации, °С: 135 °С

Время вулканизации, мин.: 5 мин

Соответствует спецификации

Генеральный директор



Афанасьев А.С.