

## П а с п о р т

ПРОДУКТ : Силиконовая резиновая смесь **Silmax-401/62M**,  
горячего отверждения, одностадийная, маслостойкая  
ТУ-2294-003-34751456-2002

Количество : 800 кг.  
Дата производства :  
Партия № : 000.000.00.00  
Цвет: Красный

## Р Е З У Л Ь Т А Т А Н А Л И З А

Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты испытаний
Цвет		<b>Красный</b>
Твердость по Шору А, условные единицы, не менее	60-65	64
Прочность при растяжении, МПа, не менее	4	7,4
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300	380
Линейная усадка, %, не более	4	Соотв.

Результаты испытаний получены согласно ГОСТ 270-75

Условия вулканизации образца (толщина 2 мм):

Тип вулканагента и его количество: ДГМ

Температура вулканизации, °С: 175 °С

Время вулканизации, мин.: 10 мин

Температурный диапазон -55 до +250°С

**Соответствует спецификации**

Генеральный директор



Афанасьев А.С.